

**«FEIL 5L / ФЭЙЛ 5Ж» Жидкая**  
**«FEIL 5G / ФЭЙЛ 5Г» Гель**  
**Кислотная смывка любых красок**

**Назначение.**

Смывка предназначена для удаления любого ЛКП, в том числе и порошковых красок. Эффективна для ПФ, НЦ, алкидных, эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных красок, хлорвиниловых покрытий. Смывка безопасна для различных поверхностей из черных и цветных металлов.

Средство применяется на металлообрабатывающих предприятиях любого типа, в ремонтных мастерских, станциях по ремонту и обслуживанию автомобилей.

**Общие технические свойства.**

Смывка представляет собой жидкую или гелеобразную композицию; включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и комплексообразователи. Не содержит ЛВЖ. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляется водой, техническими моющими средствами. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям.

При размораживании своих свойств не теряет.

Разведению смывка не подлежит!

**Порядок применения:**

Перед применением тщательно перемешать!

Перед использованием продукта рекомендуется проверить кислотность продукта (рН) с помощью индикаторной (лакмусовой) бумажки – рН должно быть не более 3.

Перед нанесением смывки поверхность должна быть подготовлена. Если на поверхности имеются загрязнения, ее следует очистить с помощью воды, технического моющего средства, либо растворителя.

Нанесение	ровным слоем при помощи кисти, валика – для геля; погружным способом в специальной полипропиленовой ванне
Температура	15-30°С
рН	1,5 – 2,5
Расход	150-250 г/м <sup>2</sup>
Время выдержки	от 2 минут

Размягченное покрытие удаляется шпателем, скребком или при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 90 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством АНТЭКС-1, ЭКОЛАН-1 с концентрацией 0,5-1%. В случае длительного хранения (более 16 часов), для предотвращения вторичной коррозии на стальных поверхностях, надо провести пассивацию средством АНТЭКС-ПС или КФ-04 в соответствии с ГОСТ 9.518-2006.

Для наилучшего результата рекомендуется проводить подготовку поверхности в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.

***Меры предосторожности.***

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства на слизистую или кожу, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.

*Не применять в металлической таре.*

***Условия хранения.***

Смывка должна храниться в герметичной таре при температуре окружающей среды не выше 35°C. Избегать попадания солнечных лучей. Хранить вдали от пищевых продуктов. Беречь от детей!

***Гарантийный срок хранения.***

6 месяцев со дня изготовления. При сохранении показателей качества, средство может быть использовано при более длительном сроке хранения.

***Фасовка.***

Полипропиленовая тара по 1кг, 5кг, 25кг. Продукция продается в КГ.